rectitape®



Rectitape® et Rectitape® 30 cm - spécialement conçus pour étanchéifier les angles et les joints des panneaux d'isolation Recticel - sont des rubans polyéthylène gris simple face sans revêtement particulièrement adaptés aux applications extérieures.

Application(s)

Utilisable sur Eurowall®, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®, ...

Panneau

Description	Valeur	Unité
Dimensions		
Longueur	25	m
Largeur Rectitape®	5	cm
Largeur Rectitape® 30 cm	30	cm
Épaisseur	0.14	mm
Caractéristiques du produit		
Couche adhésive	Dispersion acrylique	
Porteur	Film de polyéthylène	

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Résistance aux UV (climat EU modéré)			6	mois
Résistance à l'arrachement sur l'acier	DIN EN1939		20	N/25mm
Écart de température			-40 à +80	°C
Température d'application recommandée			> 5	°C

Autre / Divers

Comment utiliser	Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse avec une température d'application recommandée> 5 ° C. Une pression adéquate doit être appliquée pour assurer une adhérence totale.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur. Ce document décrit les spécifications totales du produit et peut différer légèrement selon les pays. Vous trouverez toutes les propriétés spécifiques à chaque pays sur le site www.recticelinsulation.be.

Recticel Insulation
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

DH5GTOO3K19 260225

rectitape®

Manutention/ Maintenance	
Stockage	Les rubans adhésifs doivent être conservés à température ambiante à une humidité normale (50-70%). La durée de vie est d'un an.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur. Ce document décrit les spécifications totales du produit et peut différer légèrement selon les pays. Vous trouverez toutes les propriétés spécifiques à chaque pays sur le site www.recticelinsulation.be.

Recticel Insulation
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

DH5GTOO3K19 260225