rectitape®



Rectitape® en Rectitape® 30 cm, speciaal ontwikkeld voor het winddicht afkleven van de naden en hoekaansluitingen tussen Recticel isolatieplaten, zijn enkelzijdige grijze verstevigde polyethyleen kleefbanden zonder liner, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

Toepassing(en)

Geschikt voor gebruik met Eurowall®, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®,...

Plaat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Afmetingen		
Lengte	25	m
Breedte Rectitape®	5	cm
Breedte Rectitape® 30 cm	30	cm
Dikte	0,14	mm
Producteigenschap		
Kleeflaag	Acryl dispersie	
Draagvlak	polyethyleen film	

Hoofdeigenschappen

Eigenschap	Norm	EN-code	Waarde	Eenheid
UV resistentie (gematigd EU klimaat)			6	maanden
Schilsterkte op staal	DIN EN1939		20	N/25mm
Temperatuurbereik			-40 tot +80	°C
Aanbevolen aanbrengtemperatuur			> 5	°C

Overig / Diversen

Hoe te gebruiken?	Aanbrengen op een schoon, droog en vetvrij oppervlak bij een aanbevolen aanbrengtemperatuur > 5 ° C. Voldoende druk moet worden uitgeoefend om volledige aankleving te waarborgen.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. Dit document beschrijft de totale productspecificaties en kan licht verschillen per land. Op de website www.recticelinsulation.be vind je alle land-specifieke eigenschappen.

Recticel Insulation
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

272K5X6YG3AL 260225

rectitape®

Handling / Maintenance	
Opslag	Kleefbanden moeten worden bewaard bij kamertemperatuur bij een normale luchtvochtigheid (50-70%). De houdbaarheid is één jaar.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. Dit document beschrijft de totale productspecificaties en kan licht verschillen per land. Op de website www.recticelinsulation.be vind je alle land-specifieke eigenschappen.

Recticel Insulation
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium

www.recticelinsulation.com
2026.02.25

WE BUILD TRUST
recticel

272K5X6YG3AL 260225